



АТТИКА
Промышленная химия

ГК «Аттика»
195027, Санкт-Петербург,
Ул. Магнитогорская, д. 51, лит. 3
Тел: +7 (812) 441-21-80
www.attikarus.ru



АТТСУРЕ

АТТСУРЕ 2042

Свойства

- Отвердитель эпоксидных смол
- Отличная химическая стойкость
- Быстрое отверждение
- Очень хорошая устойчивость к пожелтению
- Не содержит алкилфенолов

Основа:

Модифицированный циклоалифатический полиамин для отверждения эпоксидных смол при температуре выше 10⁰С.

Применение

- Пигментированные и прозрачные покрытия для строительства
- Химически стойкие покрытия
- Заливные компаунды
- Универсальное применение

Технические параметры

Параметры	Единица измерения	Значение
Аминное число	мг КОН/г.	305-335
Вязкость	мПа/с	275-375
Цвет	Гарднер	макс 1.
Плотность	г/см ³	1.04
Водородный эквивалент	г/экв.	95
Соотношение со смолой	г/100гр (EEW 190)	50
Время гелеобразования	мин	25

Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в прохладном и сухом помещении.

Фасовка:

Бочки 200 кг.
Кубы 1000 кг.