



**АТТИКА**  
Промышленная химия

ГК «Аттика»  
195027, - , . 51, .  
: +7 (812) 441-21-80  
[www.attikarus.ru](http://www.attikarus.ru)

## Attcure 2042

### Свойства

- Отвердитель эпоксидных смол
- Отличная химическая стойкость
- Быстрое отверждение
- Очень хорошая устойчивость к пожелтению
- Не содержит нонилфенолы

### Основа:

Модифицированный циклоалифатический полиамин для отверждения эпоксидных смол

### Применение

- Пигментированные и прозрачные покрытия для строительства
- Химически стойкие покрытия

### Технические параметры

Параметры	Единица измерения	Значение
Внешний вид		прозрачная желтоватого цвета жидкость
Аминное число	мг КОН/г.	290-330
Вязкость	мПа/с	310-400
Цвет	Гарднер	макс 2
Показатель преломления		1,546-1,548
Содержание основного вещества	%	100
Водородный эквивалент	г/экв.	93
Соотношение со смолой	г/100гр (EEW 180-200)	50
Время гелеобразования	мин	25
Мин. температура отверждения		8

### Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Продукт следует хранить в закрытых емкостях при температуре от +10 ° C +30 ° C,

### Правила безопасности в лаборатории: