



АТТИКА
Промышленная химия

ГК «Аттика»

195027, -

, .51, .

: +7 (812) 441-21-80

www.attikarus.ru

ATTASURE 2078

Свойства

- Отвердитель эпоксидных смол
- Отличная химическая стойкость
- Отличное отверждение при различных условиях

Основа:

Модифицированный циклоалифатический амин

Применение

- Покрытия для резервуаров и труб
- Химически стойкие покрытия
- Возможно наносить методом горячего распыления

Технические параметры

	Параметры	Единица измерения	Значение
	Аминное число	мг КОН/г.	240-280
	Вязкость	мПа/с	3500-6500
	Цвет	Гарднер	макс 3.
	Плотность	г/см ³	1.05
С Iрох ER 1010	Водородный эквивалент	г/экв.	120
	Соотношение со смолой	г/100гр (ЕЕW 190)	65
	Время гелеобразования	мин	30

Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Хранение при высоких температурах и под воздействием солнечного света может привести к изменению цвета. Хранить в прохладном и сухом помещении

Правила безопасности в лаборатории:

Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему паспорту безопасности