



АТТИКА
Промышленная химия

ГК «Аттика»
195027, - , . 51, .
: +7 (812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTASURE 2215

Свойства

- Отвердитель эпоксидных смол
- Отличная химическая стойкость
- Быстрое отверждение, реактивный ускоритель
- Не содержит нонилфенолы

Основа:

Модифицированный, основание Манниха без фенола

Применение

- Эпоксидные строительные растворы и покрытия для промышленных полов
- Химически стойкие покрытия
- Грунты и пропитки
- Реактивный растворитель
- С подходящими смолами взаимодействует при температуре отверждения около 5°C

Технические параметры

Параметры	Единица измерения	Значение
Аминное число	/ .	430
Вязкость	/	650
Цвет		5.
Плотность	/ ³	1.02
Водородный эквивалент	/ .	70
Соотношение со смолой	/100 (EEW 190)	35-40
Время гелеобразования		15

Хранение:

12

Правила безопасности в лаборатории:

Фасовка:

200
1000