



АТТИКА

Промышленная химия

ГК «Аттика»

195027, -

, .51, .

: +7 (812) 441-21-80

www.attikarus.ru

Attcure 2900

Свойства

- Ускоритель для эпоксидных смол

Основа:

Третичный амин

Применение

Ускоритель отверждения:

- Покрытия для строительства
- Смолы для заливки
- Ангидриды

Технические параметры

Параметры	Единица измерения	Значение
Аминное число	мг КОН/г.	610-670
Вязкость	мПа/с	190-300
Цвет	Гарднер	<8
Показатель преломления		1,512-1,518

Хранение:

Срок хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления. Продукт следует хранить в закрытых емкостях при невысоких температурах, защищать от воздействия солнечного света. Хранить в прохладном и сухом месте.

Правила безопасности в лаборатории:

Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему паспорту безопасности