



АТТИКА
Эксперт в смолах

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Аннолово,
Федоровское сельское поселение,
2-й Вертикальный проезд д.9
Тел: +7 (812) 441-21-80
www.attikarus.ru

SYNTHALAT A-TS 3594

Производитель: Synthopol Chemie, Германия

Характеристика: Акриловая смола, отверждаемая полиизоцианатом

Форма поставки: 51% раствор в ксилоле

Применение: В сочетании с алифатическими полиизоцианатами применяется для 2-х компонентных промышленных покрытий, холодной и горячей сушки, металлов и пластика, обеспечивает надежную защиту от химических и погодных воздействий. Модификация SA 135 N.

Спецификация:

<u>Вязкость в мПа</u> (внутрифирменный метод, AV-F-V005)	1,000 – 1,800
<u>Содержание твердого вещества</u> (внутрифирменный метод, AV-F-F003)	51 +/- 1%
<u>Кислотное число</u> (внутрифирменный метод, AV-F-S001)	< 2
<u>Гидроксильное число</u> (внутрифирменный метод, AV-F-H003)	125 - 135
<u>Температура вспышки в °С</u> (внутрифирменный метод, AV-F-F006)	27
<u>Плотность в г/мл</u> (внутрифирменный метод, AV-F-D001)	0.989