



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Госненский район, Федоровское городское поселение,
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

SYNTHALAT PWL 819

Производитель:	Synthopol Chemie, Германия	
Характеристика:	Не содержащая растворителей уретан-алкидная эмульсия на основе жирного алкида, предварительно нейтрализованная гидроксидом натрия	
Состав:	Содержание масла: ок. 65% Тип масла: высыхающие жирные кислоты	
Форма поставки:	55% в воде (без органических растворителей)	
Применение:	Synthalat PWL 819 рекомендуется для лаков быстрой воздушной сушки и высокой твердости для внутренних и внешних окрасочных работ.	
Свойства:	<u>Вязкость, МПа</u> (внутрифирменный метод AV-F-V005)	20-500
	<u>Содержание нелетучих веществ</u> (внутрифирменный метод AV-F-F003)	55±2%
	<u>Значение pH</u> (внутрифирменный метод AV-F-P001)	7,0 – 9,0
	<u>Температура вспышки °С</u> (внутрифирменный метод AV-F-F006)	>100
Свойства покрытий:	Synthalat PWL 819 после цикла заморозки более 25 циклов сохраняет свой блеск. Synthalat PWL 819 может быть использован в качестве маслостойких покрытий. Для высыхания Synthalat PWL819 необходимы подходящие сиккативы или не содержащие кобальт сиккатив, как Borchi Oxy Coat.	