



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Госненский район, Федоровское городское поселение,
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

SYNTHALAT PWM 883

Производитель:	Synthopol Chemie, Германия	
Характеристика:	Эмульсия водного алкида, модифицированный уретаном, без растворителя	
Состав:	масла: арг. 45% нефть: спец. жирные кислоты	
Форма поставки:	50% раствор в воде	
Свойства:	<u>pH-value</u> (внутрифирменный метод AV-F-V005)	7,0-9,0
	<u>вязкость мПа</u> (внутрифирменный метод AV-F-V005)	20-1500
	<u>содержание твердых веществ</u> (внутрифирменный метод AV-F-F003)	50+/- 2%
	<u>внешний вид</u> (внутрифирменный метод AV-F-F007)	до молочной непрозрачной
Применение:	Synthalat PWM 883 в качестве связующего для быстрого высыхания промышленных покрытий на водной основе с минимальным временем сушки. Покрытия на основе Synthalat PWM 883 обладают высоким глянцем, блеском, сопротивлением к воде, а также высокой химстойкостью.	