



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Госненский район, Федоровское городское поселение,
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

SYNTHALAT QL 1910

Производитель: Synthopol Chemie, Германия
Характеристика: Жирная алкидная смола с высоким сухим остатком
Состав: Содержание масла: ок. 70 % растительных жирных кислот
Форма поставки: 90 % в Shellsol D60

Применение: Для премиальных декоративных красок с ЛОС <300 г/л. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. ЛКМ будет обладать высоким и стабильным блеском; не желтеющие покрытия. Возможно использовать в качестве единственного связующего или в сочетании с другими жирными алкидными смолами.

Свойства:

<u>Вязкость (ротационный вискозиметр, 23 ° C)</u> (как указано)	5000-8000 мПас
<u>Кислотное число (в мг КОН/г)</u> (как указано)	< 10
<u>Йодное число</u> (как указано)	< 10
<u>Содержание нелетучих веществ</u> (как указано)	90 +/- 1%