



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Госненский район, Федоровское городское поселение,
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

SYNTHALAT W 1147

Производитель:	Synthopol Chemie, Германия								
Характеристика:	Не содержащая растворителей уретановая алкидная эмульсия на основе жирной смолы, не содержащая амина и аммиака								
Состав:	Содержание масла: ок. 56% Масляный тип: сочетание различных жирных кислот высыхающих масел								
Форма поставки:	53 % в воде								
Применение:	Synthalat PWL 1147 используется в качестве со-связующее для быстросохнущих лаков с высоким блеском. Synthalat PWL 1147 также подходит для промышленных грунт-эмалей и эмалей.								
Спецификация:	<table><tr><td><u>Вязкость, мПа</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-V005)</td><td>30-200</td></tr><tr><td><u>pH</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-P001)</td><td>7,0-9,0</td></tr><tr><td><u>Содержание твердых веществ</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-F003)</td><td>53 +/- 2%</td></tr><tr><td><u>Температура вспышки °C</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-F006)</td><td>> 100</td></tr></table>	<u>Вязкость, мПа</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-V005)	30-200	<u>pH</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-P001)	7,0-9,0	<u>Содержание твердых веществ</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-F003)	53 +/- 2%	<u>Температура вспышки °C</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-F006)	> 100
<u>Вязкость, мПа</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-V005)	30-200								
<u>pH</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-P001)	7,0-9,0								
<u>Содержание твердых веществ</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-F003)	53 +/- 2%								
<u>Температура вспышки °C</u> (в поставляемой форме) (внутрифирменный метод AV-F-F006)	> 100								
Рекомендации по использованию	Synthalat PWL 1147 преимущественно используется в строительных и архитектурных красках. Synthalat PWL 1147 характеризуется быстрой сушкой, высоким и стабильным блеском. Вы можете использовать сиккативы железа, такие как Oxucoat 1101 и кобальтовые сиккативы или другие аналогичные продукты в количестве 0,4-2%.								