



Attika
Chemical products

«Attika chemicals»
LT-76178 Lithuania, Siauliai
Sodo str.26
Tel: +370 6825 15 17
www.attikarus.ru

ATTONATE AL 3600

1. Описание

Используется в качестве отвердителя для эластичных, светостойких полиуретановых ЛКМ

2. Особенности

Погодостойкость

Гибкость

Высокое содержание NCO

3. Применение

Ремонт автомобилей, Защитное покрытие для тяжелых условий эксплуатации

Покрытие для дерева, металла

Пластмасса, Синтетическая кожа

Клеи, Пленочное покрытие

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ

Показатель	Ед. измерения	Значение
Нелетучее составляющее	-	100
Вязкость (25 °С)	Гарднер	U - X
	сантипуаз	900 - 1,900
Содержание NCO	%	23.0 - 24.0
Свободный мономер	%	0.5 Максимум

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМОЛЫ

Обязательно ознакомьтесь с паспортом безопасности, техническими данными и предупреждениями перед использованием, пожалуйста.

Возможность травмы из-за сжатия паров растворителя, пожалуйста, будьте осторожны.

Вязкость продукта может меняться при длительном хранении.

6. ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

После использования плотно закрывать, чтобы предотвратить проникновение влаги.

7. ПРИМЕЧАНИЯ

При использовании без добавок может не отверждаться.

Существует проблема совместимости при использовании с другим отвердителем.

Смешение с водорастворимой смолой может быть причиной дефектов.