



**АТТИКА**  
Resin's expert

ООО «АТТИКА»  
Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,  
Тосненский р-н, д. Аннолово,  
2-й Вертикальный проезд д.9  
+7(812) 441-21-80  
www.attikarus.ru

## ATTGUARD ST 615 бесцветный

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель:        | ООО «АТТИКА»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Характеристика:       | Ненасыщенная полиэфирная смола на высокомолекулярной изофталевой основе с неопентилгликолем в стироле. Смола высокой реакционной способности, предускоренная, тиксотропная, стойкая к атмосферному и УФ-воздействию. Данный продукт является непигментированным гелькоутом. Отверждается с помощью пероксида метилэтилкетона – ПМЭК (Butanox M-50, Metox M 50, Akroplex A 50 и др.) при комнатной температуре. |
| Область применения:   | Рекомендована как гелькоутное покрытие для создания хим-водостойкого слоя на поверхности изделия, подходит для нанесения ручным способом. Может использоваться в производстве корпусных деталей (яхт, автомобилей и т.д.), а также для отделочных работ.                                                                                                                                                       |
| Стандартная упаковка: | Ведро 19 кг, Бочки 220 кг, Кубы 1100 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Условия хранения:     | Хранение должно осуществляться в прохладном месте при температуре 18-20 °С, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности смолы – 3 месяца от даты изготовления.                                                                                                                                                                                                                    |
| Спецификация:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>Внешний вид</u><br>(Визуально)                                                                     | Жидкость бледно-серого цвета<br>без посторонних включений |
| <u>Массовая доля нелетучих веществ</u> , %<br>(ГОСТ 31939)                                            | 58,0 – 62,0                                               |
| <u>Динамическая вязкость</u> при 23±0,5°C (12 об/мин), мПа*с                                          | 5000 – 6000                                               |
| <u>Динамическая вязкость</u> при 23±0,5°C (120 об/мин), мПа*с<br>(ISO 3219)                           | 1200 – 1500                                               |
| <u>Время желатинизации</u> при 23±0,5°C, мин<br>Система отверждения: 1% ПМЭК<br>(ГОСТ 22181 метод С2) | 10 – 17                                                   |
| <u>Экзотермический пик</u> , °C<br>(Внутрифирменный метод)                                            | 160 – 180                                                 |
| Тиксотропный индекс                                                                                   | 3,8 – 4,5                                                 |

### Физико-механические показатели:

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| <u>Твердость по Барколу</u><br>(ASTM D 2583) | 25 – 35 |
|----------------------------------------------|---------|

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях