



АТТИКА
Resin's expert

ООО «АТТИКА»

Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Аннолово,
2-й Вертикальный проезд д.9
+7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTALATE FD 640

Производитель:	ООО «АТТИКА»
Характеристика:	Средняя алкидная смола
Состав:	Содержание масла: около 40% Тип масла: высыхающие и полувсыхающие жирные кислоты
Форма поставки:	50% раствор в ксилоле
Область применения:	Быстровсыхающие покрытия по дереву и металлу с хорошими декоративными свойствами и длительной антикоррозионной защитой.
Стандартная упаковка:	Бочки 200 кг, Кубы 1000 кг
Условия хранения:	Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в сухих, вентилируемых помещениях, исключая действие прямых солнечных лучей и влаги, при температуре – 10 – + 25 °С. Срок годности смолы – 12 месяцев от даты изготовления.

Спецификация:

Основные параметры смолы

Параметр	Величина
<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость без посторонних включений, допускается легкая опалесценция
<u>Массовая доля нелетучих веществ</u> , % (ГОСТ 31939)	48,0 – 52,0
<u>Кислотное число</u> , мгКОН/г (ISO 2114)	≤ 15
<u>Условная вязкость</u> при 20±0,5°C, с По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ГОСТ 8420)	100 – 200
<u>Цвет по йодометрической шкале</u> , мг I ₂ /100 см ³ (DIN 6162)	≤ 10

Рекомендации по использованию:

ATTALATE FD 640 используется для быстровсыхающих покрытий, эмалей с высокими декоративными свойствами и антикоррозионных грунтов. Применяется для покрытий, эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений.

Применяется совместно с сиккативами, например: Co, Zr, Pb, Mn и т.д.

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях