



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, Федоровское городское поселение,
д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд д.9
Тел./Факс: +7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTALATE FD 635

Производитель:	АТТИКА
Характеристика:	Средняя алкидная смола
Состав:	ок. 40 % льняного масла
Форма поставки	55% в ксилоле
Применение:	Быстросохнущие промышленные покрытия. Быстросохнущие антикоррозийные грунты. Универсальные эмали горячей сушки

Свойства:

<u>Динамическая вязкость,</u> <u>мПа*с</u> (ISO 3219,ГОСТ 25271)	800 - 2500
<u>Кислотное число, мг КОН/г, не</u> <u>более</u> (ASTM D 4662)	15,0
<u>Цвет (50% р-р в ксилоле) по йодометрической шкале,</u> <u>мг I₂/100см³, не темнее</u> (DIN 6162)	20
<u>Массовая доля нелетучих веществ (МДНВ), %</u> (ГОСТ 31939)	53,0 – 57,0

Рекомендации: Смола ATTALATE FD 635 рекомендована к использованию совместно с сиккативом Attdry 69 и Attdry Zr 18. Наиболее эффективная комбинация : Attdry 69 - 1 % + Attdry Zr 18 - 0,4 % на расствор смолы.

Условия хранения: Гарантийный срок 12 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении исключить действие прямых солнечных лучей.

