



АТТИКА
Resin's expert

ООО «АТТИКА»

Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,

Тосненский р-н, д. Аннолово,

2-й Вертикальный проезд д.9

+7(812) 441-21-80

www.attikarus.ru

ATTSHIELD OP 504

Производитель:	ООО «АТТИКА»
Характеристика:	Ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе. Смола высокой реакционной способности, непредускоренная, средней вязкости. Отверждается с помощью пероксида метилэтилкетона – ПМЭК (Butapox M-50, Metox M 50, Akperox A 50 и др.) при комнатной температуре.
Область применения:	Рекомендована для производства различных видов строительного профиля методом пултрузии.
Стандартная упаковка:	Ведро 19 кг, Бочки 220 кг, Кубы 1100 кг
Условия хранения:	Хранение должно осуществляться в прохладном месте при температуре 18-20 °С, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности смолы – 4 месяца от даты изготовления.
Спецификация:	

<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до жёлтого цвета без посторонних включений
<u>Массовая доля нелетучих веществ</u> , % (ГОСТ 31939)	63,0 – 67,0
<u>Кислотное число</u> , мгКОН/г (ГОСТ 22304)	≤ 15
<u>Динамическая вязкость</u> при 23±0,5°С, мПа*с (ISO 3219)	300 – 500
<u>Время желатинизации</u> при 23±0,5°С, мин	4 – 8
Система отверждения: 0,35% Со (6 %) + 2% ПМЭК (ГОСТ 22181 метод С1)	
<u>Экзотермический пик</u> , °С (Внутрифирменный метод)	180 – 190

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях