



АТТИКА
Resin's expert

ООО «АТТИКА»

Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,

Тосненский р-н, д. Аннолово,

2-й Вертикальный проезд д.9

+7(812) 441-21-80

www.attikarus.ru

ATTALATE WS 05-117

Производитель:	ООО «АТТИКА»
Характеристика:	Тошная алкидная смола горячей и холодной сушки
Состав:	Содержание масла: около 35% Тип масла: высыхающие жирные кислоты
Форма поставки:	75% раствор в бутаноле/бутилгликоле (1:1)
Область применения:	Водоразбавляемые финишные покрытия с хорошим внешним видом и глянцем. Для изготовления эмалей для окраски наружной поверхности тары, продукции промышленного назначения с хорошей адгезией к белой жести и проката тонколистового из углеродистой стали, антикоррозионные грунты.
Стандартная упаковка:	Бочки 200 кг, Кубы 1000 кг
Условия хранения:	Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в сухих, вентилируемых помещениях, исключая действие прямых солнечных лучей и влаги, при температуре – 10 – + 25 °С. Срок годности смолы – 12 месяцев от даты изготовления.

Спецификация:

Основные параметры смолы

Параметр	Величина
<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость без посторонних включений, допускается легкая опалесценция
<u>Массовая доля нелетучих веществ</u> , % (ГОСТ 31939)	73,0 – 77,0
<u>Кислотное число</u> , мгКОН/г (ISO 2114)	35,0 – 50,0
<u>Условная вязкость</u> при 20±0,5°C, с По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм (ГОСТ 8420)	450 – 750
<u>Цвет по йодометрической шкале</u> , мг I ₂ /100 см ³ (DIN 6162)	≤ 10

Применение:

Смола для изготовления эмалей для окраски наружной поверхности тары, продукции промышленного назначения с хорошей адгезией к белой жести и проката тонколистового из углеродистой стали, антикоррозионные грунты. Для водоразбавляемых эмалей высокотемпературного отверждения и холодной сушки с высокими эксплуатационными свойствами.

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях