ООО «Аттика»
Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Аннолово,
2-й Вертикальный проезд д.9
+7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTACRYL A-HF 097

Производитель: ООО «АТТИКА»

Характеристика: Акриловая смола, отверждаемая полиизоцианатами

Форма поставки: 70% раствор в бутилацетате

Область применения: . Связующее для прозрачныхлаков, финишных покрытий для ремонта Автомобилей, коммерческого транспорта и сельхозтехники. Промышленные Финишные покрытия. Высокая атмосферостойкость, глянец и твердость.

Стандартная упаковка: Бочки 200 кг, Кубы 1000 кг

Условия хранения: Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в сухих, вентилируемых помещениях, исключая действие прямых солнечных лучей и влаги, при температуре – 10 – + 25 °С. Срок годности смолы – 12 месяцев от даты изготовления.

Спецификация:

Основные параметры смолы

Параметр	Величина
Внешний вид (Визуально)	Прозрачная жидкость без посторонних включений
Массовая доля нелетучих веществ, % (ГОСТ 31939)	68,0 – 72,0
Кислотное число, мгКОН/г (ASTM D 4662)	2,5 – 4,5
Динамическая вязкость при 23±0,5°С, мПа*с (По ISO 3219, ГОСТ 25271)	6000 – 8000
Гидроксильное число, мгКОН/г (ASTM E1899)	129 – 149
Содержание гидроксильных групп, % (по отношению к МДНВ)	ок. 4,2

Пигментация:

ATTACRYL A-HF 097 совместим со всеми нейтральными пигментами и наполнителями. Базовые пигменты содержащие металлы, могут вызвать каталитическое действие отверждения и сократить срок годности готовой продукции внутри тары.

Отверждение:

Для обеспечения реакции реактивных групп (NCO: OH=1:1), применяется следующая формула для расчета количества полиизоцианата (относительно 100 весовых частей твердого ATTACRYL A-HF 097):

$$\frac{42 \times 100 \times 4{,}2}{17 \times \text{NCO \%}}$$

42= молекулярный вес NCO-групп;

17= молекулярный вес гидроксильных групп;

4,2= содержание гидроксильных групп в ATTACRYL A-HF 097 в % относительно твердой смолы.

Наилучший результат достигается при смешивании 100 весовых частей ATTACRYL A-HF 097 (в поставляемой форме) с 42-46 весовыми частями Attonate AL 75.

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях