



АТТИКА
Resin's expert

ООО «АТТИКА»

Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Аннолово,
2-й Вертикальный проезд д.9
+7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTALATE W 555 K

Производитель: ООО «АТТИКА»
Характеристика: Средняя алкидная смола
Состав: Содержание масла: около 40 %
Тип масла: касторовое масло
Форма поставки: 60% раствор в ксилоле
Область применения: Для эмалей с высокими декоративными свойствами и высокой УФ-стойкостью

Стандартная упаковка: Бочки 200 кг, Кубы 1000 кг
Условия хранения: Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в сухих, вентилируемых помещениях, исключая действие прямых солнечных лучей и влаги, при температуре – 10 – + 25 °С. Срок годности смолы – 12 месяцев от даты изготовления.

Спецификация:

Основные параметры смолы

Параметр	Величина
<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость без посторонних включений допускается легкая опалесценция
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u> (ГОСТ 31939)	58,0 – 62,0
<u>Кислотное число, мгКОН/г</u> (ISO 2114)	≤ 20
<u>Динамическая вязкость при 23±0,5°C, мПа*с</u> (По ISO 3219, ГОСТ 25271)	4000 – 6000
<u>Динамическая вязкость при 20±0,5°C, мПа*с</u> (По ISO 3219, ГОСТ 25271)	5000 – 7000
<u>Цвет по йодометрической шкале, мг I₂/100 см³</u> (DIN 6162)	≤ 5
<u>Гидроксильное число, мгКОН/г</u> (ASTM E1899)	130 – 160

Свойства покрытий:

ATTALATE W 555 K средняя алкидная смола, которая применяется, как для металлоконструкций так и в деревообрабатывающей промышленности для производства мебельных лаков. Подходит в качестве пластификатора для хрупких смол, обеспечивая хорошую адгезию, механическую стойкость и легкую шлифовку.

Растворимость:

Растворим в ароматических соединениях, простых эфирах, кетонах; нерастворим в алифатических соединениях.

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях