



АТТИКА
Resin's expert

ООО «Аттика»

Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,

Тосненский р-н, д. Аннолово,

2-й Вертикальный проезд д.9

+7(812) 441-21-80

www.attikarus.ru

ATTALATE AS 150

Производитель:	ООО «АТТИКА»
Характеристика:	Стирол/акрил модифицированная алкидная смола
Форма поставки:	50% в ксилоле
Область применения:	Быстросохнущие грунтовки и эмали для защиты металлических поверхностей, в качестве самостоятельного покрытия. Покрытия с хорошей хим- и водостойкостью, стойкостью к пожелтению, высоким блеском.
Стандартная упаковка:	Бочки 200 кг, Кубы 1000 кг
Условия хранения:	Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в сухих, вентилируемых помещениях, исключая действие прямых солнечных лучей и влаги, при температуре – 10 – + 25 °С. Срок годности смолы – 12 месяцев от даты изготовления.

Спецификация:

Основные параметры смолы

Параметр	Величина
<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость без посторонних включений, допускается легкая опалесценция
<u>Массовая доля нелетучих веществ</u> , % (ГОСТ 31939)	50,0 – 54,0
<u>Кислотное число</u> , мгКОН/г (ISO 2114)	≤ 12
<u>Условная вязкость</u> при 20±0,5°C, с По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ГОСТ 8420)	200 – 400
<u>Цвет по йодометрической шкале</u> , мг I ₂ /100 см ³ (DIN 6162)	≤ 10
<u>Время высыхания до степени 3</u> при 20±0,5°C, мин (ГОСТ 19007)	менее 240

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях