



АТТИКА
Resin's expert

ГК «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, д.Аннолово, Федоровское
сельское поселение,
2-й Вертикальный проезд д.9
Тел: +7 (812) 441-20-50
www.attikarus.ru

ATTCURE 2072

Свойства

- Отвердитель эпоксидных смол
- Отличная химическая стойкость
- Быстрое отверждение
- Очень хорошая устойчивость к пожелтению
- Не содержит алкилфенолов

Основа:

Модифицированный циклоалифатический полиамин для отверждения эпоксидных смол при температуре выше 10 °C.

Применение

- Пигментированные и прозрачные покрытия для строительства
- Химически стойкие покрытия
- Универсальное применение

Технические параметры

Параметры	Единица измерения	Значение
Аминное число	мг КОН/г.	256-276
Вязкость	мПа/с	350-450
Цвет	Гарднер	макс 1.
Плотность	г/см ³	1.03
Водородный эквивалент	г/экв.	115
Соотношение со смолой	г/100гр (ЕЕW 190)	60
Время гелеобразования	мин	40

Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в прохладном и сухом помещении.

Правила безопасности в лаборатории:

Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему паспорту безопасности

Фасовка:

Бочки 200 кг.
Кубы 1000 кг