



АТТИКА
Resin's expert

ООО «АТТИКА»
Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Аннолово,
2-й Вертикальный проезд д.9
+7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTSHIELD OP 209

Производитель:	ООО «АТТИКА»
Характеристика:	Ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе. Смола высокой реакционной способности, предускоренная, низкой вязкости. Отверждается с помощью пероксида метилэтилкетона – ПМЭК (Butanox M-50, Metox M 50, Акперох А 50 и др.) при комнатной температуре.
Область применения:	Рекомендована для производства сантехнических изделий методом напыления.
Стандартная упаковка:	Ведро 19 кг, Бочки 220 кг, Кубы 1100 кг
Условия хранения:	Хранение должно осуществляться в прохладном месте при температуре 18-20 °С, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности смолы – 3 месяца от даты изготовления.
Спецификация:	

<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость синего цвета без посторонних включений
<u>Массовая доля нелетучих веществ</u> , % (ГОСТ 31939)	52,0 – 60,0
<u>Кислотное число</u> , мгКОН/г (ГОСТ 22304)	≤ 35
<u>Динамическая вязкость</u> при 23±0,5°С, мПа*с (ISO 3219)	90 – 110
<u>Время желатинизации</u> при 20±0,5°С, мин	10 – 12
<u>Время желатинизации</u> при 30±0,5°С, мин	7 – 13
Система отверждения: 2% ПМЭК (ГОСТ 22181 метод С1)	
<u>Экзотермический пик</u> , °С (Внутрифирменный метод)	160 – 190

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях