



АТТИКА
Resin's expert

ООО «Аттика»
Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Аннолово,
2-й Вертикальный проезд д.9
+7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTSHIELD GEL UV WHITE

Производитель: ООО «АТТИКА»

Характеристика: ATTSHIELD GEL UV WHITE это тиксотропный, предускоренный, высокореактивный гелькоут на изофталевой неопентилгликолевой основе с добавлением акрилового мономера. Обладает высокими механическими свойствами, химо- и водостойкостью. Содержит УФ-стабилизатор. Отверждается с помощью пероксида метилэтилкетона – ПМЭК (Butanox M-50, Metox M 50, Акперох А 50 и др.) при комнатной температуре.

Область применения: Позволяет на длительное время сохранить стабильность цвета. Стойкий к перепадам температур. Стойкий к царапинам, истиранию и растрескиванию. Может быть использован в изделиях, эксплуатируемых на открытом воздухе. Может быть использован в таких изделиях, как умывальники, душевые поддоны, в строительной и автомобильной промышленности, машиностроении.

Стандартная упаковка: Ведро 20 кг

Условия хранения: Хранение должно осуществляться в прохладном месте при температуре 18-20 °С, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности гелькоута – 4 месяца от даты изготовления.

Спецификация:

<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Жидкость белого цвета без посторонних включений
<u>Содержание стирола</u> , % МИ № 2303	32,0 – 38,0
<u>Динамическая вязкость</u> при 23±0,5°С мПа*с (ISO 3219)	6000 – 9000
<u>Время желатинизации</u> при 23±0,5°С, мин Система отверждения: 1% ПМЭК (ГОСТ 22181 метод С2)	15 – 20
Температура тепловой деформации	95°С

Физико-механические показатели:

<u>Твердость по Барколу</u> (ASTM D 2583)	46
--	----

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях