ООО «Аттика»
Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Аннолово,
2-й Вертикальный проезд д.9
+7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

ATTACRYL A-HF 099

Производитель: ООО «АТТИКА»

Характеристика: Акриловая смола, отверждаемая полиизоцианатами

Форма поставки: 60% раствор в ксилоле

Область применения: Совместно с алифатическим полиизоцианатом для 2-х компонентных промышленных покрытий горячей и холодной сушки с хорошими механическими характеристиками, химо- и атмосферостойкостью.

Стандартная упаковка: Бочки 200 кг, Кубы 1000 кг

Условия хранения: Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в сухих, вентилируемых помещениях, исключая действие прямых солнечных лучей и влаги, при температуре – 10 – + 25 °С. Срок годности смолы – 12 месяцев от даты изготовления.

Спецификация:

Основные параметры смолы

Параметр	Величина
Внешний вид (Визуально)	Прозрачная жидкость без посторонних включений
Массовая доля нелетучих веществ, % (ГОСТ 31939)	58,0 – 62,0
Кислотное число, мгКОН/г (ASTM D 4662)	≤ 10,0
Динамическая вязкость при 23±0,5°С, мПа*с (По ISO 3219, ГОСТ 25271)	1900 – 3600
Условная вязкость при 20±0,5°С, с По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм (ГОСТ 8420)	120 – 180
Гидроксильное число, мгКОН/г (ASTM E1899)	90 – 110
Содержание гидроксильных групп, % (по отношению к МДНВ)	ок. 3,0

Отверждение:

Для обеспечения реакции реактивных групп (NCO: OH=1:1), применяется следующая формула для расчета количества полиизоцианата (относительно 100 весовых частей твердого ATTACRYL A-HF 099):

$$\frac{42 \times 100 \times 3{,}0}{17 \times \text{NCO \%}}$$

42= молекулярный вес NCO-групп;

17= молекулярный вес гидроксильных групп;

3,0= содержание гидроксильных групп в ATTACRYL A-HF 099 в % относительно твердой смолы.

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях