



АТТИКА
Resin's expert

ООО «АТТИКА»
Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Аннолово,
2-й Вертикальный проезд д.9
+7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

АТТАЛАТЕ W 433

Производитель:	ООО «АТТИКА»
Характеристика:	Тошная алкидная смола
Состав:	Содержание масла: около 33% Тип масла: невысыхающие жирные кислоты
Форма поставки:	52% раствор в ксилоле
Область применения:	Для изготовления двухкомпонентных полиуретановых лакокрасочных систем с быстрой готовностью к шлифовке. Совместима с нитроцеллюлозными лаками для древесины в мебельной промышленности. Применяется совместно с аминными смолами в качестве лаков кислотного отверждения.
Стандартная упаковка:	Бочки 200 кг, Кубы 1000 кг
Условия хранения:	Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в сухих, вентилируемых помещениях, исключая действие прямых солнечных лучей и влаги, при температуре – 10 – + 25 °С. Срок годности смолы – 12 месяцев от даты изготовления.

Спецификация:

Основные параметры смолы

Параметр	Величина
<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Прозрачная жидкость без посторонних включений допускается легкая опалесценция
<u>Массовая доля нелетучих веществ</u> , % (ГОСТ 31939)	50,0 – 54,0
<u>Кислотное число</u> , мгКОН/г (ISO 2114)	≤ 20
<u>Динамическая вязкость</u> при 23±0,5°C, мПа*с (По ISO 3219, ГОСТ 25271)	4000 – 6000
<u>Динамическая вязкость</u> при 20±0,5°C, мПа*с (По ISO 3219, ГОСТ 25271)	5000 – 7000
<u>Цвет по йодометрической шкале</u> , мг I ₂ /100 см ³ (DIN 6162)	≤ 5
<u>Гидроксильное число</u> , мгКОН/г (ASTM E1899)	100 – 130

Растворимость:

Бензин 100/140 °С	-	Уайт-спирит	-
Скипидаровое масло	-	Толуол	+
Ксилол	+	Сольвент нафта	+
Трихлорэтилен	+	Этилацетат	+
Бутилацетат	+	Метилэтил кетон	+
Метилизобутил кетон	+	Этиленгликоль	+
Бутил гликоль	+	Метилгликоль ацетат	+
Этилгликоль ацетат	+	Этанол	-
Бутанол	о	Диацетоновый спирт	+

Свойства покрытий:

АТТАЛАТЕ W 433 применяется в деревообрабатывающей промышленности для производства мебельных лаков на основе нитроцеллюлозы. Стеараты цинка позволяют достичь быстрой шлифовки древесины, покрытой данными материалами. Полученные покрытия имеют очень высокий блеск, твердость и хорошую светостойкость, поэтому смола может быть использована для покрытия легких пород древесины. Отверждается карбамидными или меламинами смолами в соотношении 6: 4 до 7: 3. Разбавленные кислоты или кислые соли могут быть использованы в качестве катализатора.

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях