



АТТИКА
Resin's expert

ООО «АТТИКА»

Адрес: 187046, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Аннолово,
2-й Вертикальный проезд д.9
+7(812) 441-21-80
www.attikarus.ru

АТТАСРІЛ А 149

Производитель:	ООО «АТТИКА»
Характеристика:	Термопластичная акриловая смола
Форма поставки:	50% раствор в толуоле
Область применения:	Связующее с повышенной эластичностью для красок дорожной разметки, Фасадных красок, покрытий по бетону. Высокая адгезия к стеклу.
Стандартная упаковка:	Бочки 190 кг, Кубы 900 кг
Условия хранения:	Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в сухих, вентилируемых помещениях, исключая действие прямых солнечных лучей и влаги, при температуре – 10 – + 25 °С. Срок годности смолы – 12 месяцев от даты изготовления.

Спецификация:

Основные параметры смолы

Параметр	Величина
<u>Внешний вид</u> (Визуально)	Бесцветная или желтоватого цвета жидкость без посторонних включений, допускается незначительная опалесценция
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u> (ГОСТ 31939)	48,0 – 52,0
<u>Кислотное число, мгКОН/г</u> (ISO 2114)	≤ 15,0
<u>Условная вязкость при 20±0,5°C, с</u> По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм (ГОСТ 8420)	90 – 160
<u>Цвет по Гарднеру, Гарднер</u> (ASTM D 6166)	≤ 2.0

Пигментация:

АТТАСРІЛ А 149, как термопластичная акриловая смола, характеризуется отличной способностью к смачиванию пигментов и высокой пигментной наполняемостью. Она совместима со всеми пигментами и наполнителями, обычно используемыми в лакокрасочной промышленности. Повышенная эластичность позволяет использовать меньше пластификатора в рецептуре, что ускоряет время высыхания покрытий.

Растворимость/разбавляемость:

АТТАСРІЛ А 149 может разбавляться в любых пропорциях ароматическими растворителями, эфирами, кетонами, гликолевыми эфирами, хлорированным углеводородами. Низкокипящие спирты и петролейные эфиры могут использоваться как дополнительный растворитель.

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях