



**АТТИКА**  
Resin's expert

ГК «Аттика»  
187000, Россия, Ленинградская  
обл.,  
Федоровское с.п., д. Аннолово,  
2-й Вертикальный проезд, д. 9  
Тел/факс: +7 (812) 441-21-80  
[www.attikarus.ru](http://www.attikarus.ru)

## ATTALATE A 526 XYL

<b>Производитель:</b>	АТТИКА
<b>Характеристика:</b>	Термопластичная акриловая смола
<b>Форма поставки:</b>	50 %-й раствор в ксилоле
<b>Применение:</b>	В качестве связующего компонента для красок дорожной разметки, фасадных красок, покрытий по бетону, древесине, шиферу, искусственному камню, а также по металлическим поверхностям, в том числе и по оцинкованной стали

### Спецификация:

Наименование показателя	Значения	Метод
<u>Внешний вид</u>	Бесцветная (или слегка желтоватого цвета), прозрачная жидкость без посторонних включений. Допускается незначительная опалесценция	
<u>Условная вязкость по ВЗ-246 с d сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с</u>	100 – 150	ГОСТ 8420
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	50 +/- 2%	ГОСТ 31939
<u>Кислотное число, мг КОН/г (в поставляемой форме)</u>	< 15	ГОСТ 23955, м. А

Attalate A 526 XYL, как термопластичная акриловая смола, характеризуется отличной способностью к смачиванию пигментов и высокой пигментной наполняемостью. Она совместима со всеми пигментами и наполнителями, обычно используемыми в лакокрасочной промышленности.